

Kleur	Duoplank eiken rustiek AB onbehandeld 13 x 220 mm
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd Bij kruisdraad in de planken en rondom knoesten zal het oppervlak grover uitvallen. Ook kunnen er door het schaven stukjes uit gestopte noesten losraken. Dit is inherent aan dit unieke procedé.
Oppervlaktestructuur	2-zijde vellingkant 1 mm
Afmeting	220 mm breed x 13 mm dik
Houtsoort	Eiken rustiek AB
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan· Uitgebroken knoesten tot 35 mm toegestaan· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)· Een hartstreep kan voorkomen· Spint kan voorkomen in 10% van de delen· Kopscheur toegestaan max. 50 mm lang, 2 mm open· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)
Opbouw	Duoplank: ca. 3,8 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Berken multiplex: Europa
Dichtheid toplaag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,0 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W Zeer geschikt: uitsluitend vast verlijmd Zwevend gelegd: niet mogelijk
Vochtpercentage bij levering	Eiken 8% plus en min 1% Berken 8,5% plus en min 1%