



**EP21 SYSTEEMOPLOSSINGEN VOOR DE DRAAGVLOER, DEKVLOER EN AFWERKVLOER**

 <p>SR B2 = Synthetic resin screed:          Hechting met de pull off test B 2.0 / <math>\geq 2,0</math> N/mm<sup>2</sup></p>	<p><b>Ep21</b> EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus          2-Component vochtscherm tot 5% restvocht. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. Tot 30% verdunbaar met Keragrip eco PULEP A (2,5)+B (1)= <b>3,5 kg</b>          Wachttijden: 2° laag: 4-8 uur. Directe verlijming: 24 uur</p>
	<p><b>Ep21 Rapid</b> . A(2) +B(1) = <b>3,0 kg</b>          Wachttijden: 2° laag 60-90 min. Directe verlijming 2 uur</p>
	<p><b>Keragrip Eco Pulep</b> Reiniger op oplosmiddelbasis. Voor niet absorberende ondergronden en het vervolgens verlijmen met L34 lijmen. Ook verdunner voor <b>EP21 / EP21 Rapid</b>.</p> <p><b>Ep21 Rapid + Kwartzsand = Epoxy gebonden reparatiemortel</b>          #1 Ep21 A+B mengen. Vervolgens, bij de 3 liter EP21 Rapid, 25 kg droog kwartzsand gieten, en dit rustig mengen.          #2 De sleuven moeten ook worden voorgestreekt MET EP21.          #3 Vervolgens, zonder te wachten, de sleuven volstoppen met de Epoxy mortel, en glad afstrijken.          Met 3 ltr EP21 Rapid + 25 kg Kwartzsand: 1 m<sup>2</sup> : +/- 1,6 cm.</p>

**#UPS EP21 SYSTEMEN#**

Krimprij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # **Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen** # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdunbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren  
 EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**OPLOSSINGEN VOOR DE DRAAGVLOER**



**BETONEPARATIES**  
 Epoxy- mortel: Hechting beton met pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>.

**OPLOSSINGEN VOOR DE DEKVLOER**



**VOORSTRIJK:** Verbeteren van de oppervlakte hardheid en stof binden. Voor bv Anhydriet dekvloeren, Fermacell platen, dekvloeren met ingebouwde vloerverwarming,... vermindert het gebruik van lijm, en verbeterd de hechting.



**DIEPTE CONSOLIDATIE :** Uitharden zanderige dekvloeren.  
 1 Laag, tot 30% verdunnen met Keragrip eco PULEP. Voor zand-cement dekvloeren. Een zandbak kan een C70 dekvloer worden  
**VOCHTSCHERM :** 2 Lagen. Tot 5% restvocht. 1° laag verdund, 2° puur.



**EPOXY GEBONDEN, KRIMPVRIJE REPARATIEMORTEL:** Voor universele repaties, ook vloeren bestaande uit meerder vloertypes  
 Krimprij vullen van sleuven. Realiseren van hellingen voor rolstoelen




**REALISEREN VAN EEN EPOXY GEBONDEN DEKVLOER / EGALISATIE**  
 De EP21 Rapid gebuikend, is de vloer na 2 uur compleet overlegbaar.

**OPLOSSINGEN VOOR DE AFWERKVLOER**



**DECORATIEVE EPOXY COATING VOOR CIVIEL GEBRUIK**  
 Microresina (Micro-hars systeem) In 10 Warm kleuren; WR01,...WR10.  
 Systeem: 2xEP21, Microresina Base, Microresina, Microresina Extreme.



**ANHYDRIT OF Z-C DEKVLOER MET INGEBOUWDE VLOERVERWARMING.  
 STOF BINDEN EN OPPERVLAKTE HARDHEID / COMPACTHEID VERBETEREN  
 EN VERVOLGENS PARKET LEGGEN.**

**(#1)** Voorstrijken met **EP21** of **EP21 Rapid**, verdund tot 30% met **Keragrip Eco Pulep**

**(#2)** Parket leggen met **L34 Hybrid / L34 Evolution Rapid / L34 Plus**



**#1 EP21 Rapid** voor Anhydriet

en voor **#1 Zand-Cement**

**#2** Rechtstreekse verlijming met de L34 lijmen



Synthetic Resin (SR) screed:  
 Hechting met pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**Ep21** EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus  
 2-Component Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. 1° laag tot 30% verdundbaar met Keragrip eco PULEP. A (2,5)+B (1)= 3,5 kg Volgende bewerking na +/- 24 uur. 2° laag na +/- 4 uur.

**Ep21 Rapid** Volgende bewerking na 2 uur. 2° laag na 60-90 minuten. A(2) +B(1) = 3,0 kg



**Keragrip Eco Pulep**  
 Reiniger op oplosmiddelbasis. Voor niet absorberende ondergronden en het vervolgens verlijmen met L34 lijmen. Ook verdunner voor **Eco EP21 / EP21 Rapid**

**#UPS EP21 SYSTEEM#**

**Krimpvrij # Watervrij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdundbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>**

**#2** NA 2 UUR KAN ER RECHTSTREEKS WORDEN GELIJMD MET DE L34 LIJMEN (ICM EP21 RAPID)



**L34 Evolution Rapid**  
 Ex Slc Eco L34 Rapid  
**2K HARD**  
 Afwerken na 4 uur  
 Potlife: 45 minuten  
 Werktijd: 45 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 5 of 10 kg



**L34 Hybrid**  
 Ex Slc Eco L34 Flex New  
**1K HARD-ELASTISCH**  
 Afwerken na 12 uur  
 Gebruiksvriendelijke verpakking  
 Zonder Isocyanaten  
 18 kg




**L34 Plus**  
 Ex Slc Eco L34 Plus  
**2K HARD**  
 Afwerken na 12 uur  
 Zeer lang potlife:  
 90 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 10 kg



Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993

TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL) : Werken volgens de indicaties in deze bladen

**\*\*Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>**



**ANHYDRIT OF Z-C DEKVLOER  
 STOF BINDEN EN OPPERVLAKTE HARDHEID / COMPACTHEID VERBETEREN  
 EN VERVOLGENS PARKET LEGGEN.**

**(#1)** Voorstrijken met **EP21** of **EP21 Rapid**, verdund tot 30% met **Keragrip Eco Pulep**

**(#2)** Parket leggen met **L34 Hybrid / L34 Evolution Rapid / L34 Plus**



**#1 EP21 Rapid** voor Anhydriet en voor **#1 Zand-Cement** **#2** Rechtstreekse verlijming met de L34 lijmen



**Ep21** EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus  
 2-Component vochtscherm. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. Tot 30% verdundbaar met **Keragrip eco PULEP**  
 A (2,5)+B (1)= 3,5 kg



**Ep21 Rapid** Leggen na 60-90 minuten. A(2) +B(1) = 3,0 kg  
**Keragrip Eco Pulep**  
 Reiniger op oplosmiddelbasis. Voor niet absorberende ondergronden en het vervolgens verlijmen met L34 lijmen. Ook verdunner voor **EP21**.

**#UPS EP21 SYSTEEM#**

**Krimpvrij # Watervrij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdundbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren # EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 / ≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup>**

**#2** NA 2 UUR KAN ER RECHTSTREEKS WORDEN GELIJMD MET DE L34 LIJMEN (ICM EP21 RAPID)



**L34 Evolution Rapid**

Ex Slc Eco L34 Rapid  
**2K HARD**  
 Afwerken na 4 uur  
 Potlife: 45 minuten  
 Werktijd: 45 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 5 of 10 kg



**L34 Hybrid**

Ex Slc Eco L34 Flex New  
**1K HARD-ELASTISCH**  
 Afwerken na 12 uur  
 Gebruiksvriendelijke verpakking  
 Zonder Isocyanaten  
 18 kg




**L34 Plus**

Ex Slc Eco L34 Plus  
**2K HARD**  
 Afwerken na 12 uur  
 Zeer lang potlife:  
 90 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 10 kg



Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993  
 TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL) : Werken volgens de indicaties in deze bladen  
 \*\*Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>



## NATTE ZAND-CEMENT DEKVLOER (MAX 5% CCM RESTVOCHT) EN VERVOLGENS PARKET LEGGEN. VLOER CONSOLIDATIE + VOCHTSCHERM AANBRENGENEN

#1: Voorstrijken met **EP21** of **EP21 Rapid**, verdund tot 30% met **Keragrip Eco Pulep**

#2: 2° Laag **EP21** of **EP21 Rapid**, puur.

#3: Parketleggen met **L34 Hybrid / L34 Evolution Rapid / L34 Plus**

### #1 VLOER VOORSTRIJKEN MET EP21 RAPID - OF - EP21



#1 **EP21** Rechtstreekse verlijming met **L34** lijmen 1° Laag = impregnatie / consolidatie  
Waterdicht vochtscherm. (spiegeleffect)

#2: 2° Laag =



Synthetic resin screed:

Adhesion strength by pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**Ep21** EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus  
2-Component vochtscherm tot 5% restvocht. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. 1° laag tot 15% verdunbaar met Keragrip eco PULEP. 2° laag puur.

Volgende laag na 4 uur. Verlijming na 24 uur e binnen 72 uur, anders bezanden. A (2,5)+B (1)= 3,5 kg

**Ep21 Rapid** 2° Laag na 60 minuten. Verlijming na 2 uur en binnen 12 uur, anders bezanden. A(2) +B(1) = 3,0 kg

### #UPS EP21 SYSTEMEN#

Krimprij # Watervrij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdunbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren

# EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

#3 NA 2 UUR KAN ER RECHTSTREEKS WORDEN GELIJMD MET DE L34 LIJMEN (ICM EP21 RAPID)



#### L34 Evolution Rapid

Ex Slc Eco L34 Rapid  
2K HARD  
Afwerken na 4 uur  
Potliffe: 45 minuten  
Werktijd: 45 minuten  
Zonder Isocyanaten  
5 of 10 kg



#### L34 Hybrid

Ex Slc Eco L34 Flex New  
1K HARD-ELASTISCH  
Afwerken na 12 uur  
Gebruiksvriendelijke verpakking  
Zonder Isocyanaten  
18 kg



#### L34 Plus

Ex Slc Eco L34 Plus  
2K HARD  
Afwerken na 12 uur  
Zeer lang potliffe:  
90 minuten  
Zonder Isocyanaten  
10 kg




restvocht tot 5%: EP21 maakt de vloer compleet waterdicht, ook tot 20+ %, dit is geen probleem. Het probleem, indien er meer als 5% restvocht is, na een redelijke wachperiode, betekent dit, dat de vloer een structureel vochtprobleem heeft, en, bij structurele vochtproblemen (drukvocht), wordt de vloer afgekeurd (vloer = niet conform) om er parket of vochtgevoelig materiaal overheen te leggen. Natuurlijk, helpt een EP21 vochtscherm altijd, maar als de vloer barst-scheurt (iets wat een eigenschap is van cement-basis dekvloeren) vindt het vocht uit de vloer gegarandeerd de houten vloer of zorgt voor bobbel in het PVC of verkleuring in de muur.

Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993

TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL) : Werken volgens de indicaties in deze bladen

\*\*Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>



**ANHYDRIET OF Z-C DEKVLOER MET TE BEDEKKEN INGEFREESDE VLOERVERWARMING EN VERVOLGENS PARKET LEGGEN.**

**#1** EPOXY GEBONDEN MORTEL MAKEN; 3 KG EP21 RAPID / 3,5 KG EP21 + 25 KG DROOG KWARTSZAND (1:+/-8)  
 Met deze Epoxy mortel kan in totaal 50 meter sleuven worden dichtgemaakt als deze 2 cm breed zijn en 1 cm diep.

**#2** COMPLETE VLOER VOORSTRIJKEN MET EP21 RAPID / EP21  
 PARKETLEGGEN MET L34 HYBRID / L34 EVOLUTION RAPID / L34 PLUS **#3** )

**#1** EPOXY GEBONDEN KRIMPVRIJE MORTEL MAKEN (HECHT ZOWEL 100% AAN DE BUIZEN ALS AAN DE VLOER)



**Ep21 Rapid + Kwartzsand = Epoxy gebonden reparatiemortel**

#1 Ep21 A+B mengen. Vervolgens, bij de 3 liter EP21 Rapid, 25 kg droog kwartzsand gieten, en dit rustig mengen.

#2 De sleuven moeten ook worden voorgestreekt MET EP21.

#3 Vervolgens, zonder te wachten, de sleuven volstoppen met de Epoxy mortel, en glad afstrijken.

Met 3 ltr EP21 Rapid + 25 kg Kwartzsand kan men vullen:

Sleuven van 2 cm breed, 1 cm diep: +/- 50 meter.

**#2** ZONDER TE WACHTEN VLOER VOORSTRIJKEN MET EP21

**EP21** = Synthetic resin screed SR CLASS B2: Hechting met de pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>



AHYDRIET

Z-CEMENT

**Ep21 Rapid** Leggen na 90 minuten. / Ep 21 met langere wachttijd (24 uur) voor het leggen. 2-Component vochtscherm. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen.

Verdunbaar TOT 30% met KERAGRIP ECO PULEP. Verpakking = A(2) + B(1) = 3,0 kg. Verbruik: Verdund met PULEP +/- 150 gr/m<sup>2</sup>

**#UPS BOVENSTAAND EP21 SYSTEEM#**

Krimprij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdunbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren

EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**#3** NA 2 UUR KAN ER RECHTSTREEKS WORDEN GELIJMD MET DE L34 LIJMEN ICM EP21 RAPID



**\*\*** Reken op een hoog verbruik door de ongelijke / ruwe ondergrond; 1,5+ kg/m<sup>2</sup>.



**L34 Evolution Rapid**

Ex Slc Eco L34 Rapid  
**2K HARD**  
 Afwerken na 4 uur  
 Potlife: 45 minuten  
 Werktijd: 45 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 5 of 10 kg



**L34 Hybrid**

Ex Slc Eco L34 Flex New  
**1K HARD-ELASTISCH**  
 Afwerken na 12 uur  
 Gebruiksvriendelijke verpakking  
 Zonder Isocyanaten  
 18 kg



**L34 Plus**

Ex Slc Eco L34 Plus  
**2K HARD**  
 Afwerken na 12 uur  
 Zeer lang potlife  
 Zonder Isocyanaten  
 10 kg




Alle hoeveelheden zijn **minimum hoeveelheden**; er is gerekend alleen met de producten welke worden aangebracht.

Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993

TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL) : Werken volgens de indicaties in deze bladen

**\*\*** Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>



**VLOERREPARATIES VOOR ALLE SOORT DEKVLOEREN ; CIVIEL EN INDUSTRIEEL**

EPOXY GEBONDEN MORTEL MAKEN; 3 KG EP21 Rapid / 3,5 KG EP21 + 25 KG DROOG KWARTSZAND (1:+/-8)  
 PARKETLEGGEN MET L34 HYBRID / L34 EVOLUTION RAPID / L34 PLUS



Prepareren en schoon maken



Voorstrijken met EP21



1 Ltr Ep21 + 8kg Kwartzsand



Vullen en Glad afstrijken



Inzagen



Uitbreken / ruw maken



Voorstrijken met EP21



Opvullen met EP21 mortel



**EP21 Rapid + Kwartzsand = Epoxy gebonden reparatiemortel**

#1 Ep21 A+B mengen. Vervolgens, bij de 3 liter EP21 Rapid, 25 kg droog kwartzsand gieten, en dit rustig mengen.

#2 De sleuven moeten ook worden voorgestreekt MET EP21.

#3 Vervolgens, zonder te wachten, de sleuven volstoppen met de Epoxy mortel, en glad afstrijken.

Met 3 ltr **EP21 Rapid** + 25 kg Kwartzsand: 1 m2 : +/- 1,6 cm.

**INDIEN NODIG: ZONDER TE WACHTEN VLOER VOORSTRIJKEN MET EP21 / EP21 RAPID**



Synthetic resin screed:

Adhesion strength by pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**EP21** EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus  
 2-Component vochtscherm tot 5% restvocht. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. Tot 30% verdunbaar met Keragrip eco PULEP A (2,5)+B (1)= 3,5 kg  
**Met EP21 Rapid** is de vloerreparatie na 2 uur klaar voor gebruik

**#UPS EP21 SYSTEMEN#**

**Krimp vrij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdunbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren**



**L34 Evolution Rapid**

Ex Slc Eco L34 Rapid  
**2K HARD**  
 Afwerken na 4 uur  
 Potlife: 45 minuten  
 Werktijd: 45 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 5 of 10 kg



**L34 Hybrid**

Ex Slc Eco L34 Flex New  
**1K HARD-ELASTISCH**  
 Afwerken na 12 uur  
 Gebruiksvriendelijke verpakking  
 Zonder Isocyanaten  
 18 kg



**L34 Plus**


Ex Slc Eco L34 Plus  
**2K HARD**  
 Afwerken na 12 uur  
 Zeer lang potlife:  
 90 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 10 kg



Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993

TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL)

**\*\*Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>**



**EPOXY GEBONDEN DEKVLOER REALISEREN**

EPOXY GEBONDEN MORTEL MAKEN; 3 KG EP21 RAPID / 3,5 KG EP21 + 25 KG DROOG KWARTSZAND (1:+/-8)  
 PARKETLEGGEN NA 2 UUR MET L34 HYBRID / L34 EVOLUTION RAPID / L34 PLUS OF GEKLEURD AFCOATEN



Voorstrijken

Zand + EP21 aanbrengen

Verdelen

Uitvlakken

Egalisaties / dekvloeren van 0 tot 50 cm zijn mogelijk, dit is een ondervloer geschikt ook voor industrieel verkeer.



**Ep21 Rapid + Kwartzsand = Epoxy gebonden reparatiemortel**  
 #1 Ep21 A+B mengen. Vervolgens, bij de 3 liter EP21 Rapid, 25 kg droog kwartzsand gieten, en dit rustig mengen.  
 #2 De sleuven moeten ook worden voorgestreekt MET EP21.  
 #3 Vervolgens, zonder te wachten, de sleuven volstoppen met de Epoxy mortel, en glad afstrijken.  
 Met 3 ltr EP21 Rapid + 25 kg Kwartzsand: 1 m2 : +/- 1,6 cm.

**INDIEN NODIG: ZONDER TE WACHTEN VLOER VOORSTRIJKEN MET EP21 / EP21 RAPID**



SR B2 = Synthetic resin screed:  
 Hechting met de pull off test B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>

**Ep21** EN 3813 Class SR B2 EC1 Plus  
 2-Component vochtscherm tot 5% restvocht. Voorstrijk anhydriet, z-cement, fermacell en diepteprimer voor absorberende ondergronden. Ook bindmiddel voor epoxy vloeren. Voor directe verlijming met alle L34 lijmen. Tot 30% verdunbaar met Keragrip eco PULEP A (2,5)+B (1)= 3,5 kg  
**Met EP21 Rapid** is de vloerreparatie na 2 uur klaar voor gebruik

**Ep21 Rapid** Leggen na 2 uur. A(2) +B(1) = 3,0 kg

**#UPS EP21 SYSTEMEN#**

Krimprij # Kan in diktes vanaf 0 (nul) tot 50 cm worden aangebracht # Vochtscherm # Zorgt voor een C70 oppervlakte hardheid # 100% vast residu # Snel uithardend # Universeel toepasbaar op absorberende oppervlakken # Rechtstreekse verlijming met L34 lijmen # 2 plastic kannen ; makkelijk doseerbaar # tot 30% verdunbaar met PULEP voor consolidatie in de diepte # Zonder Isocyanaten # Geen gezondheidsgevaaren  
 EN 3813 Class SR B2; Hechting met de pull off test op beton Class B 2.0 /  $\geq 2,0$  N/mm<sup>2</sup>



**L34 Evolution Rapid**  
 Ex Slc Eco L34 Rapid  
 2K HARD  
 Afwerken na 4 uur  
 Potlife: 45 minuten  
 Werktijd: 45 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 5 of 10 kg



**L34 Hybrid**  
 Ex Slc Eco L34 Flex New  
 1K HARD-ELASTISCH  
 Afwerken na 12 uur  
 Gebruiksvriendelijke verpakking  
 Zonder Isocyanaten  
 18 kg



**L34 Plus**  
 Ex Slc Eco L34 Plus  
 2K HARD  
 Afwerken na 12 uur  
 Zeer lang potlife  
 90 minuten  
 Zonder Isocyanaten  
 10 kg



Uw Kerakoll GreenBuilding Consultant; G-J Wellink ; [geert.wellink@kerakoll.com](mailto:geert.wellink@kerakoll.com). GSM: 0031 6 11595993

TECHNISCHE BLADEN OP [WWW.KERAKOLL.NL](http://WWW.KERAKOLL.NL) ; Werken volgens de indicaties in deze bladen

**\*\*Levering volgens PPC condities. <https://www.plintenenprofielcentrale.nl/>**