

VOORSTRIJK



| CONDITIE | VOORSTRIJK | L34 Rapid | L34 Plus | L34 Hybrid | L34 Evolution |
|--|---|-----------|----------|------------|---------------|
| Zandcement - nieuw - schoon - sterk | | ● | ● | ● | ● |
| Zand cement - stoffig maar sterk | Active Prime Fix (1:1 verdund met water) | ● | ● | ● | ● |
| Zandcement - nieuw - schoon - restvocht tot 5% | 2 x EP 21 (of EP 21 Rapid) | ● | ● | ● | ● |
| Zandcement - lijmresten / renovatie | 1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) | ● | ● | ● | ● |
| Zandcement - afzandend - weinig sterkte | 1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Zandcement met vloerverwarming | 1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) | ● | ● | ● | ● |
| Anhydriet - stoffig maar sterk | Goed, compact : Active Prime Fix puur Stoffig: eerste laag 1:3 verdund met water, tweede laag puur | ● | ● | ● | ● |
| Anhydriet | Schuren - vervolgens 1 x EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 20% PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Anhydriet - verlijmen van brede delen / instabiel hout | Schuren - vervolgens 1 x EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 20% PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Beton | Advies inwinnen | ● | ● | ● | ● |
| Magnesiet | 1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Fermacell | 1 X EP 21 (of EP 21 Rapid) - verdund met 10% PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Tegelvloer | Tegels reinigen met PU-L-EP | ● | ● | ● | ● |
| Tegelvloer met restvocht tot 5% | Tegels reinigen met PU-L-EP dan 2 x SLC 3 CW | ● | ● | ● | ● |

LIJMWIJZER



| CONDITIE | SOORT TE VERLIJMEN MATERIAAL / HOUTEN VLOER | L34 Rapid | L34 Plus | L34 Hybrid | L34 Evolution | OPM |
|--------------|---|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
| Zandcement | Spaanplaat | ● | ● | ● | ● | 5 |
| Zandcement | Mozaïek | ● | ● | ● | ● | 5 |
| Zandcement | Lamelparket | ● | ● | ● | ● | 5 - 6 |
| Zandcement | Duoplank / multiplank (< 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Zandcement | Duoplank / multiplank (> 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Zandcement | Massieve plank | ● | ● | ● | ● | 1 - 3 - 5 - 6 |
| Zandcement | Met restvocht tot 5% i.c.m. vochtscherm | ● | ● | ● | ● | 5 - 6 |
| Spaanplaat | Tapis 6 mm | ● | ● | ● | ● | 5 |
| Spaanplaat | Bourgogne | ● | ● | ● | ● | |
| Spaanplaat | Duoplank / multiplank (< 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Spaanplaat | Duoplank / multiplank (> 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Spaanplaat | Massieve plank | ● | ● | ● | ● | 2 - 3 - 5 - 6 |
| Houten vloer | Mozaïek | ● | ● | ● | ● | 5 |
| Houten vloer | Tapis 6 mm | ● | ● | ● | ● | 5 |
| Houten vloer | Bourgogne | ● | ● | ● | ● | |
| Houten vloer | Lamelparket | ● | ● | ● | ● | 5 - 6 |
| Houten vloer | Duoplank / multiplank (< 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Houten vloer | Duoplank / multiplank (> 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Houten vloer | Massieve plank | ● | ● | ● | ● | 1 - 3 - 5 - 6 |
| Anhydriet | Spaanplaat | ● | ● | ● | ● | |
| Anhydriet | Mozaïek | ● | ● | ● | ● | |
| Anhydriet | Lamelparket | ● | ● | ● | ● | 5 - 6 |
| Anhydriet | Duoplank / multiplank (< 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Anhydriet | Duoplank / multiplank (> 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 5 - 6 |
| Anhydriet | Massieve plank | ● | ● | ● | ● | 4 - 5 - 6 |
| Fermacell | Spaanplaat | ● | ● | ● | ● | |
| Fermacell | Mozaïek | ● | ● | ● | ● | |
| Fermacell | Lamelparket | ● | ● | ● | ● | 3 - 4 - 5 - 6 |
| Fermacell | Duoplank / multiplank (< 20 cm) | ● | ● | ● | ● | 3 - 4 - 5 - 6 |
| Fermacell | Duoplank / multiplank (> 20 cm) | × | × | × | × | |
| Fermacell | Massieve plank | × | × | × | × | |

OPMERKINGEN

- 1 Rechtstreeks verlijmen van massieve planken alleen bij stabiele houtsoorten en smalle delen
- 2 Massieve planken dienen vernageld te worden aan het spaanplaat
- 3 Doordat niet vernageld kan worden, dienen de delen na aanbrengen verzwaard te worden
- 4 Alleen stabiele houtsoorten en kleine en/of samengestelde delen verlijmen
- 5 De vloer moet vlak / geëgaliseerd zijn. Het opvullen van gaten en egaliseren met de lijm wordt aangeraden indien L34 Rapid of L34 Plus wordt gebruikt.
- 6 Grote delen / parketelementen: het wordt hier altijd aangeraden om bij de kritische plekken het parket te verzwaren

● = JA

× = NEE

Wat hier wordt aangegeven is volgens de laatste stand van het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van de fabrikant. Hiervoor bestaat voor ons geen enkele vorm van aansprakelijkheid, daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de legmethode nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten. Bij twijfel altijd eerst contact met ons opnemen voor een advies op maat.